

Nome prodotto: SOLID2K**XD 5200****Descrizione**

Solid2k è un induritore per le vernici all'acqua per parquet della linea Solid.

Versioni

XD 5200 Solid 2k

Campi di applicazione

Indicato come secondo componente delle vernici all'acqua della linea Solid sia per interno che per esterno.

Caratteristiche salienti

Formulato a base di resine isocianiche alifatiche non ingiallenti, produce una reazione chimica con le resine delle vernici migliorando notevolmente le proprietà di durata al calpestio del pavimento e le resistenze chimico - fisiche della superficie trattata.

Metodo di applicazione

Vedere le singole schede dei prodotti specifici.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

Aspetto	Liquido limpido trasparente
Colore	Da trasparente a leggermente paglierino

Istruzioni Applicative

Aggiungere la quantità richiesta dalla scheda tecnica del prodotto: introdurre Solid 2k sotto agitazione e miscelare energicamente per un minuto.

Catalisi

L'introduzione dell'induritore Solid2k nel prodotto genera una reazione chimica. Dopo tale aggiunta il tempo utile per l'applicazione è, di norma, di massimo 4 ore (3 nel periodo estivo). Consultare la specifica scheda tecnica del prodotto prima di procedere alla lavorazione.

Pulizia degli attrezzi

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Il Solid2k può essere rimosso facilmente, se ancora non indurito, utilizzando un solvente quale l'acetone.

Conservazione

Il prodotto è reattivo con l'umidità. Evitare una prolungata esposizione all'aria avendo cura di chiudere immediatamente e con cura la confezione dopo l'uso.

Smaltimenti

Il materiale avanzato e inutilizzabile deve essere smaltito come rifiuto speciale e non può in alcun modo essere immesso nelle fognature.

Misure di sicurezza personale

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Durante l'uso si liberano minime quantità di solvente nell'aria. È buona norma generale aerare il locale durante l'utilizzo.

Confezione

Bottiglie da 0,5 L

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione

La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell'apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo residuo possibile di prodotto.

Avvertenze

I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica corrispondono alle nostre attuali migliori conoscenze ed esperienze al momento e non possono essere usate come garanzia a causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato e del fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione e di essiccazione Renner Italia S.p.A., comunque, garantisce la costanza di qualità del prodotto. Renner Italia S.p.A. si riserva inoltre il diritto di modificare ed aggiornare questa scheda secondo le proprie esigenze. I clienti sono tenuti gentilmente a verificare di essere in possesso dell'ultima versione emessa.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

