

SOLIDFILLER

XD 5220

Descrizione

SolidFiller è un legante monocomponente per parquet ad alto potere riempitivo che consente la preparazione di impasti di polvere di legno a rapida carteggiabilità.

Versioni

XD 5220 SolidFiller

Campi di applicazione

Indicata per la preparazione di impasti con la polvere ricavata dalla carteggiatura del legno grezzo per la stuccatura di parquet.

Metodo di applicazione

Spatola.

Preparazione del prodotto

Preparare un impasto omogeneo miscelando il SolidFiller con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura del pavimento da trattare.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C

Aspetto	Liquido opalescente	Natura chimica	Nitro cellulosa
Colore	Giallognolo (tonalità variabile)	Viscosità [s]	23°C; tazza DIN foro 4) 23 +/- 5
Peso specifico [g/ml]	0,89 +/- 0,03		

Caratteristiche applicative

Resa metrica per due mani [m ² /L]	8 - 12	Carteggiabilità [ore]	Minimo 1
Temperatura di applicazione [°C]	Da +10 a +35	Sovraverniciabilità [ore]	Minimo 1

Istruzioni applicative

Carteggiare accuratamente il pavimento in legno (si consiglia una grana 100 poi 150). Raccogliere la polvere di legno ottenuta e impastarla con una quantità adeguata di SolidFiller fino a ottenere un composto denso e omogeneo. Per un risultato ottimale si consiglia di applicare lo stucco in due mani. Alla prima applicazione l'impasto sarà più liquido e dovrà penetrare in profondità; ripassare successivamente con uno strato più denso e ricco di polvere. Aerare il locale prima di procedere con la levigatura. A essiccazione avvenuta (di norma 1 ora) levigare con carta fine, quindi pulire il pavimento con aspirapolvere prima di procedere alla verniciatura.

Condizioni di applicazione

- *Temperatura ambientale.* Applicare a temperature comprese fra i 10 e i 35°C. La temperatura ottimale è compresa fra i 15 e i 25°C.

Pulizia degli attrezzi

Il prodotto può essere rimosso utilizzando acetone o diluente nitro.

Smaltimenti

Il materiale avanzato e inutilizzabile deve essere raccolto e smaltito come rifiuto speciale e non può in alcun modo essere gettato nei rifiuti urbani.

Misure di sicurezza personale

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Durante l'uso si liberano nell'aria i solventi in esso contenuti; è pertanto consigliato aerare il locale durante l'utilizzo.

Confezioni

Taniche da 5 L e bottiglie da 0,5 L.

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi umidi e temperature superiori ai 35°C.